

Analysezertifikat Bayerwald Paraffin B-BG-E414

Test	Methode	Ergebnis
Schmelzpunkt °C	ASTM D127	58-60 °C
Ölgehalt	ASTM D721	0,5-0,7 %
Penetration 25°C	ASTM D1321	12-16mm ¹⁰⁻¹
Farbe, Saybolt	ASTM D156	+28

Die hier genannten Daten sind – genau wie alle von uns abgegebenen technischen Daten und Informationen auf Basis unserer heutigen Kenntnis. Sie stellen keine Zusicherung oder Garantie einer bestimmten Eigenschaft oder eines Einsatzzweckes dar. Jeder Einsatz der von uns gelieferten Produkte ist in der jeweiligen Anwendung zu testen und auf etwaige bestehende Schutzrechte zu prüfen.